

Ruby 70

Teknik Föy

Sınıflandırma	Standart	Tarkett Değeri
Ürün tipi	ISO 10582	Heterojen poli (vinil klorür) zemin kaplamaları
Ticari sınıflandırma	ISO 10874	34 Very Heavy
Endüstriyel sınıflandırma	ISO 10874	43 Ağır
Bağlayıcı içerik	ISO 10582	Type I
Teknik Özellikler	Standart	Tarkett Değeri
Aşınma tabakası kalınlığı	EN ISO 24340	0,70 mm
Toplam kalınlık	EN ISO 24346	2 mm
Toplam ağırlık	EN ISO 23997	3000 g/m²
Yüzey koruması		Top Clean
Uygulama yöntemi		Yapıştırırmalı
CE Kriterleri	Standart	Tarkett Değeri
Performans Deklarasyonu No	EN 14041	0007-0071-DoP-2024-10
Yangın direnci	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Statik Elektriklenme Eğilimi	EN 1815	Antistatik (≤ 2 kV)
Termal direnç	EN ISO 10456	0,020 m²·K/W
Kayma direnci (EN 13893)	EN 13893	Sınıfı DS (μ ≥ 0,30)
Teknik Performans	Standart	Tarkett Değeri
Kalıcı batma	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Boyutsal stabilite	EN ISO 23999	Ortalama ölçülen değer : ≤ 0.10 %
Kayma direnci (DIN 51130)	DIN 51130	R10
Mobilya ayağı etkisi	EN ISO 16581	Hasar yok
Tekerlekli sandalye etkisi	EN ISO 4918	Hasar yok
Isıya karşı kıvrılma direnci	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Işığa karşı renk solmazlığı	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kimyasal direnç	EN ISO 26987	Etkilenmedi (0)
Yerden ısıtma		Uygun (azami 27°C)
Sürdürülebilirlik Performansı	Standart	Tarkett Değeri
Geri dönüştürülebilir (ReStart®)		Fireler - Daha fazla bilgi için Tarkett ile iletişime geçin
Geri dönüştürülmüş içerik		31 %
Karbon Ayak İzi (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		5,95 kg CO ₂ e / m²
Toplam VOC emisyonları	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m³)
Formaldehit emisyonu	EN 717-1	E1
Formatlar ve tasarımlar		
Rulo		Rulo 2x23m
		Rulo 4mx23m
Mevcut tasarım sayısı		33



Yukarıdaki bilgiler, ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir (20/12/2025). CE İşareti için 305/2011 sayılı Avrupa Yönetmeliğine göre, Performans Beyanları web sitemizde <https://www.tarkett.com> mevcuttur. Tarkett'in uygulama, temizlik ve bakım ile ilgili talimatlarına uyulmalıdır. Lütfen talimatlar için Tarkett Aspen ile iletişime geçiniz.